DUNE
UNIQUE MATTERS

29-11-2026

# 188608 RODAPIE MAGNET



## MINT-LAP

10mm 9,5x60 cm./3.7x23.6in. • D205

## Información Técnica / Technical Information

| Icône | Test | Norme | Résultat |
|---|---|---|---|
| | DIMENSIONS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
| | WATER ABSORPTION | UNE EN ISO 10545-3 | E <= 0.5% |
| | CHEMICAL RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-13 | GLB |
| | FLATNESS | UNE EN ISO 10545-2 | ± 0,5% |
| | CRAZING RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-11 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
| | RESISTANCE TO STAINS | UNE EN ISO 10545-14 | 5 |
| | BREAKING STRENGTH | UNE EN ISO 10545-4:9 | >35 N/MM2 |
| | FROST RESISTANCE | UNE EN ISO 10545-12 | CUMPLE / ACCOMPLISH |
| | SLIP RESISTANCE | UNE-EN 16165 Anexo C | CLASE 0 / CLASS 0 |

## Embalaje / Packing

| m² | | Kg | Lbs | | m² | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.54 | 12 | 15.36 | 33.86 | 70 | 0.68 | 47.88 |

## Usos / Uses

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | NO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NO | ✓ | NO | NO |

C = CONSULTAR / CONSULT

## Caractéristiques

- V3 — Degrés de détonation / Shade variation
- LAP — Lappato / Lappato
- PORCELAIN — Grès cérame émaillé / Porcelain
- REC — Rectifié / Rectified




**Poli**
Polish



**Variation graphique**
Graphic variation




**Ne pas verrouiller + 20%**
Unlocked + 20%




**Caras**
Faces

## Packaging icon




**Pièce/m2**
Piece/sqm



**Pièces/boîte**
Pieces/box




**Kg/boîte**
Kg/box




**Livres/boîte**
Lbs/box



**Boîtes/palette**
Boxes/pallet




**M2/boîte**
sqm/box




**M2/palette**
Sqm/pallet

## Icons of uses



**Mural extérieur**
Outdoor walls



**Sol extérieur**
Outdoor floors



**Mural intérieur**
Indoor walls



**Sol intérieur**
Indoor floors



**Sol à usage commercial**
Commercial flooring



**Sol chauffage au sol**
Underfloor heating installation



**Receveur de douche**
Shower floor



**Paroi de douche**
Shower wall



**Piscine (sur marches et fonds de profondeur <1,5m, uniquement produits C3)**
Swimming pool (on steps and depth bottoms <1.5m, only C3 products)



**Mur forte concentration de vapeur**
Walls high vapor condensation areas

